



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Ultrament Klebe und Dichtpower

技術資料表

MS-Polymer 改質矽膠填縫接著劑

1. 產品說明

產品特性

- MS-Polymer配方
- 永久彈性
- 耐紫外線
- 耐酸, 鹼與清潔劑
- 可再塗覆

適用範圍

適用於需要永久彈性・穩固黏結以及接頭密封填縫使用。亦適合Ultrament Bauplatte Do it建築板材連接與對接配件使用。

顏色

- 晶瑩剔透與灰

包裝

- 晶瑩剔透: 290g 塑膠硬管
- 灰: 470g 塑膠硬管



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de

www.ultrament.de

Ultrament®

2. 技術規格

化學成分基礎	MS-Polymer改質矽膠
包裝型態	穩定膏狀
操作溫度 (基材與氣溫)	+5 °C - +40 °C
耗用量	一隻塑膠硬管裝內容物 (灰) 可供使用 於寬度與深度皆為1cm的縫隙達約3m
固化速率	約2 mm/天

3. 使用說明

合適基材

混凝土，石膏砌體，Ultrament Bauplatten Do it建築板材，石膏板，
塗漆與未上漆的金屬，玻璃，塑料等。

不合適基材

瀝青，焦油

工具設備

硬管包裝用填縫劑槍，抹刀或表面修飾工具

素地整備

- 基材必須清潔，乾燥且無霜，並且不含可能降低接著性的塗層，例如灰塵，污垢，油，油脂，蠟和鬆散的部件等
- 使用不含油脂的溶劑對接縫邊緣進行脫脂

操作流程

- 用刀切開塑膠硬盒頂口，彎曲管嘴並將其旋入頂口螺紋直到緊密
- 將管嘴頂部沿斜向切割成所需寬度
- 將硬盒插入填縫劑槍內
- 注意：本產品必須在基材沒有孔洞的情況下使用
- 在材料表面開始硬化之前（在一般條件下約20分鐘），可以使用軟水溶液（添加無色清潔劑的水）和/或抹刀與表面修飾工具進行平滑處理



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

工具清潔

使用後用布清潔工具。妥善處理清潔後的殘留物。請勿接觸地下水。

4. 特殊說明

歐盟標章

安全說明和標記載於當前的安全資料表。產品的包裝上亦包含相關標記，請務必遵守安全資訊與須知以及安全資料表。

保質期，儲存和處置

儲存於乾燥、涼爽和無霜的環境下之原始密封容器內產品保證至少達24個月的最佳產品性能。

空的容器應丟棄於回收地點/箱中。

5. 備註

以上技術資料係根據我們豐富的施作經驗以及所知的最正確資訊，然而這並非是絕對性的，相關數據仍需依各結構、施工目的、特別是當地環境作適度調整。我們的技術資料皆參照使用中測得之公認施工常規，我們對產品買賣、運輸與售後服務條款範圍內資料之正確性附有相關責任。若本公司人員書面形式之建議資訊不同於我們的技術資料內容則僅供參考使用，施工常規需時時於現場觀察。公認之施工常規必須於現場不停測得。

版次 (Februar 2016)。部分技術變更已完成於本印製途中。舊版資料即宣告失效並不再使用。若有新技術修訂版本發行，則本版次即宣告失效。